

FILGUM

FONCTIONNALITE

Mastic pour l'étanchéité des joints de bonde, des emboîtements de tuyaux en évacuation, des plans de joint ou la réalisation de bourrages.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Couleur	Beige
Aspect	Pâte ferme malléable
Temps de séchage avant utilisation	Aucun Le produit reste mou et souple dans le temps.
Tenue en température	Jusqu'à +100°C
Mise en peinture	Oui
Résistance	Bonne à l'eau chaude et froide, aux produits de nettoyage des sanitaires.
Adhérence	Bonne sur la plupart des matériaux (céramique, métal, matières plastiques, bois, verre). Pour l'application sur des matériaux poreux (marbre, pierres naturelles, etc.), il est conseillé de réaliser un essai préalable (risque de taches sur les supports).

Mise en œuvre

Préparation

- Les supports doivent être non poussiéreux et dégraissés.

Mode d'emploi

- Prélever la quantité de produit nécessaire.
- Malaxer le mastic avant application.
- La mise en place définitive pourra se faire manuellement ou par serrage mécanique.

Consommation

En fonction du diamètre réalisé, 1 m de cordon sera réalisé avec la quantité de produit :

Diamètre du cordon en mm	5	10	15	20
Quantité de produit pour un mètre de cordon, en grammes	36	145	327	581

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait à l'acétone, au white-spirit ou à l'alcool éthylique.

Astuce

Pour une application plus aisée, malaxer et former un cordon.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.

A 20 °C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 10 ans.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com



GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

p : 2 sur 2