

TECHNISCHE GEGEVENS

1/2

CRC INOX 200 Protective coating for Stainless Steel

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Beschermende coating met het aspect van roestvrij staal.

Uit één component bestaande coating met de glans van roestvrij staal. CRC INOX 200 vormt een flexibele en beschermende film met de pigmenten van roestvrij staal.

2. KENMERKEN

- Uitstekende retoucheerverf voor lasnaden op roestvrijstalen constructies.
- Vormt een afgesloten, duurzame film.
- Unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid.
- Hecht extreem goed op roestvrijstalen ondergronden.
- Loodvrij.
- Sneldrogend.
- De spuitbus bevat DME-drijfgas voor gecontroleerd spuiten.

3. TOEPASSINGEN

Retoucheerverf voor verkleuring van roestvrij staal door warmte (bijvoorbeeld door lassen).

- Industriële voertuigen
- Veiligheidsuitrusting
- Pijpen en koppelingen
- Containers
- Meubels
- Werktuigen voor gebruik in huis en tuin

4. INSTRUCTIES

- Schud de bus nog minimaal één minuut krachtig nadat het balletje is losgekomen. Schud regelmatig tijdens gebruik.
- Breng aan op een schone, ontvette, droge ondergrond voor het beste resultaat. Verwijder roest en hamerslag met een staalborstel.
- Breng aan in een dunne, gelijkmatige laag. Twee dunnere lagen geven een beter resultaat dan één dikke laag. Na 5 minuten kan een volgende laag worden aangebracht.
- Maak de spuitmond schoon wanneer u klaar bent. Dit doet u door de bus ondersteboven en de knop ingedrukt te houden tot er alleen drijfgas uitkomt. Verwijder bij verstopping de dop en reinig de opening met een dun draadje.
- Niet gebruiken op elektrische apparatuur. In een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Voor alle CRC-producten is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) overeenkomstig EU-richtlijn 93/112 beschikbaar.

Opmerking: Voor lasverbindingen kan altijd beter een roestvrijstalen legering met een laag koolstofgehalte worden gebruikt, zoals 304L of 306L. Dergelijke legeringen hebben een goede natuurlijke bescherming tegen corrosie.



Fabrikant:


CRC Industries Europe BVBA

Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – België

Tel. (32) (0) 52 45 60 11 Fax (32) (0) 52 45 00 34

www.crcind.com





TECHNISCHE GEGEVENS

2/2

CRC INOX 200

Protective coating for Stainless Steel

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)

Voorkomen	: Glans van roestvrij staal
Relatieve dichtheid (ASTM D-891-95)	: 1,0 g/cm ³
Vastestofgehalte (ASTM D-1644 ISO 1515)	: 30 ± 2%
Dekkingsgraad (40 µm droge laagdikte)	: 2,5 m ² /bus
Verwerkingsomstandigheden	
minimale omgevingstemperatuur	: 8 °C
minimale oppervlaktetemperatuur	: 5 °C
maximale luchtvochtigheid	: 85% RV
Droogtijd	
vingerdroog	: 10 minuten
volledig droog	: 30 minuten
Eigenschappen van de droge laagdikte (40-60 µm)	
Hechting op gegalvaniseerd staal (ASTM D 3359)	: 0 B
Hittebestendigheid (ASTM D 2485-68)	: circa 300 °C

6. VERPAKKING

aërosol : 12 x 500 ml netto

Alle verklaringen in dit document zijn gebaseerd op ervaring en/of laboratoriumonderzoek. In verband met de grote verscheidenheid aan apparatuur, uiteenlopende omstandigheden en onvoorspelbare menselijke factoren, raden we aan om onze producten vóór gebruik in de praktijk te testen. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Deze technische beschrijving kan op dit moment al zijn herzien, bijvoorbeeld vanwege wetgeving, beschikbaarheid van componenten en nieuwe ervaringen. Op verzoek wordt de nieuwste en enige geldige versie van deze technische beschrijving naar u verstuurd. U vindt deze ook op onze website: www.crcind.com.

We raden u aan dit product op de website te registreren, zodat u automatisch een bijgewerkte versie ontvangt.

Datum : 11/06/2018



Fabrikant:

CRC Industries Europe BVBA

Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – België

Tel. (32) (0) 52 45 60 11 Fax (32) (0) 52 45 00 34

www.crcind.com

