HYDRAULIC OIL

DESCRIZIONE

KETOIL HYDRAULIC OILS sono una serie di oli per comandi oleodinamici ad alto indice di viscosità, con basi altamente selezionate.

VANTAGGI E PROPRIETÀ'

Prodotti con basi opportunamente selezionate e raffinate al solvente, formulati con opportune additivazioni antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma hanno consentito ai KETOIL HYDRAULIC OILS di ottenere le seguenti proprietà:
- massima durata di esercizio ed eccezionale stabilità chimica alle alte temperature;
- alto indice di viscosità;
- ottime caratteristiche antiusura, superando l' 11° stadio della prova FZG,
- elevate proprietà antiruggine ed anticorrosione;
- bassi residui carboniosi;
- demulsività immediata;
- pronta eliminazione della schiuma.

Le caratteristiche derivanti da una ottimale additivazione e dalle basi altamente selezionate, consentono ai KETOIL HYDRAULIC OILS l'utilizzo nei diversi sistemi di lubrificazione comunemente usati, assicurando ottime prestazioni anche in applicazioni dove siano richieste lunghe durate di esercizio.
Sistemi di circolazione di alcune macchine utensili.
Riduttori di velocità ed ingranaggi.
Cuscinetti a rotolamento, e ruotismi in genere.

SPECIFICHE

KETOIL HYDRAULIC OILS sono conformi alle seguenti specifiche e classificazioni:
ISO -L-HM
Visckers I-286-S, M-2950-S, M-2952-S
Denison HF-1, HF-2, HF-0
Cincinnati P-68, P-69, P-70
Ford M-6C32
U.S. Stell 136, 127
DIN 51524 part 2 H-LP

IMMAGAZZINAMENTO E SICUREZZA

Immagazzinare al coperto.
Se è inevitabile lo stoccaggio all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale, onde evitare infiltrazioni d'acqua e la scomparsa delle scritte sugli stessi.
Non immagazzinare a temperature superiori a 60°C, in luoghi esposti al sole o soggetti al gelo.

CARATTERISTICHE INDICATIVE

HYDRAULIC OIL	UNITA' DI MISURA	32	46	68
Densità a 20°C	kg/l	0,86	0,87	0,879
Viscosità a 40°C	cSt	32	46	68
Indice di viscosità		100	105	105
Punto di scorrimento	°C	-30	-30	-25
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	209	210	218

I dati sopra riportati sono quelli tipici ottenuti con le normali tolleranze di produzione.

La casa non risponde di eventuali danni causati dall'errato utilizzo del prodotto.